

Отрасли:
Кейтеринг, Продукты питания и напитки, Производство

Окружающая среда:
Сухое место, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
Верх обуви	Кожа Нарра			
	Верх: паропроницаемость	мг/с м ² /ч	2.3	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/с м ²	20.3	≥ 15
Подкладка	Текстиль			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/с м ² /ч	55.9	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/с м ²	447.4	≥ 20
Стелька	Стелька SJ foam			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	ПУ/Нитрил			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм ³	88.9	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.49	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.41	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.32	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.37	≥ 0.18
	Антистатический показатель	МегаОм	17.2	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	N/A	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	41.6	≥ 20

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com